

ПАСПОРТ

полиэтилен низкого давления

Партия 2701

Марка 273-285Д

Дата изготовления 29.06.2017г.

Дата выдачи паспорта 29.06.2017г.

Сорт высший

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТУ	Установлено анализом
1	Плотность при температуре 20°C, г/см ³	0,949-0,952	0,951
2	Показатель текучести расплава при нагрузке 5 кгс, г/10 мин	0,3-0,6	0,5
3	Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более	10	6
4	Количество включений, шт., не более	3	2
5	Массовая доля золы, %, не более	0,04	0,02
6	Массовая доля летучих веществ, %, не более	0,09	0,02
7	Предел текучести при растяжении, МПа, не менее	19	24 ⁽¹⁾
8	Прочность при разрыве, МПа, не менее	21,6	38,5 ⁽¹⁾
9	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	700	880 ⁽¹⁾
10	Массовая доля гранул, %, не более - размером менее 2 мм - размером свыше 5 до 8 мм	1 1	0 0
11	Гигиенические, органолептические показатели.	Протокол № 08381 от 09.02.2017г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» Протокол № 24437 от 19.12.2016г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»	

Качественные показатели соответствуют: ТУ 2243-127-00203335-2000 с изм.1 – 8

Примечание:

(1)- в соответствии с протоколом периодических испытаний № 1- 01от 29.06.2017г.

Начальник лаборатории _____

Р.В.Лысак

Химик _____

Скворцова

С.В.Скворцова